



Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания"
Юридический адрес и место производства:
665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт Первый
промышленный, квартал 63-й, дом 2
e-mail: delo@anhk.rosneft.ru, тел. (3955) 578-404; 577-002
Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № 16.1675.026
Срок действия сертификата: по 14.11.2019
ISO/TS 29001:2010 № 16.1687.026
Срок действия сертификата: по 14.11.2019

Испытательный центр - Управление контроля качества
Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания"
665830, Иркутская область, г. Ангарск, территория АО «АНХК»
e-mail: of61@anhk.rosneft.ru, тел. (3955) 575-423

ПАСПОРТ № 448

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.СЛ47.В.00025

Срок действия - по 26.06.2020

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:
Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог".
ГОСТ 33133-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие.
Технические требования"
Код ОКПД2 19.20.42.121
Номер партии: 448
Дата изготовления: 02.10.2018
Размер партии (масса): 28.460 т
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Резервуар № Е-13
Дата отбора пробы: 02.10.2018
Дата проведения испытаний: 02.10.2018
Паспорт выдан на основании: протокола испытаний от 02.10.2018 № 2971-250103/ПК



№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 33133-2014	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы при 25°С, 0,1 мм	ГОСТ 33136**	101 - 130	116
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 33142**	не ниже 45	46,0
3	Растяжимость при 0 °С, см	ГОСТ 33138**	не менее 4,0	4,0
4	Температура хрупкости, °С	ГОСТ 33143**	не выше - 20	-25
5	Температура вспышки, °С	ГОСТ 33141**	не ниже 230	278
6	Изменение массы образца после старения, %	ГОСТ 33140**	не более 0,7	0,3
7	Изменение температуры размягчения после старения, °С	ГОСТ 33140** ГОСТ 33142**	не более 7	6,1

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130 **соответствует требованиям:**

- Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог".

- ГОСТ 33133-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования"

Дополнительная информация:

** Метод испытания не включён в область аккредитации.

Показатель 5 определяется периодически не реже одного раза в месяц. Применяется в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте дорожных покрытий и оснований, а также в качестве основы для производства модифицированных битумов и битумных эмульсий. Транспортирование и хранение - по ГОСТ 1510. Гарантийный срок хранения - один год со дня изготовления.

Автоцистерна №

Вольво В518АХ

Кому направляется

"ТД "ТрансСервис", ООО

Начальник участка

Шепковников А.А.

Дата выдачи паспорта: 03.10.2018



Принято к отгрузке
управлением логистики
АО РН-ТРАНС

